

sede amministrativa e commerciale:

I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14
 ph +39 0458301822 - fx +39 0458309657
 info@mineralimesco.it mineral@sis.it www.mineralimesco.it
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Reg. Imprese 88752
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

sede legale e stabilimento:

I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal


talcs & white fillers**Filler Mto AC/33**

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO ₂	23.5	%
		MgO	12.6	%
		Al ₂ O ₃	0.3	%
		Fe ₂ O ₃	0.3	%
		CaO	33.0	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	29.8	%
esente da impurezze asbestoidi (XRD)				
free of asbestos minerals				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.90	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.60	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	28	gr/100gr
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		8.7	

grado di bianco	<i>whiteness</i>	92	Y
(Spectrocolorimeter D ₆₅ / 10°)			



imballi	sacchi carta su plts	<i>paper bags on plts</i>
packing	sacconi	<i>big bags</i>
	sfuso in autosilo	<i>bulk</i>

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante
 These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification