

**sede amministrativa e commerciale:**

I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14  
 ph +39 0458301822 - fx +39 0458309657  
 info@mineralimesco.it mineral@sis.it www.mineralimesco.it  
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Reg. Imprese 88752  
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

**sede legale e stabilimento:**

I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal


**talcs & white fillers****Talc 61/31**

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO <sub>2</sub>	60.0	%
		MgO	30.0	%
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5	%
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5	%
		CaO	0.9	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	7.8	%
<b>esente da impurezze asbestoidi (XRD)</b>				
<b>free of asbestos minerals</b>				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.78	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.45	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	35	gr/100gr
umidità	<i>moisture</i>	0.3	% max
pH		8.7	

grado di bianco	<i>whiteness</i>	89	Y
(CR410 D <sub>65</sub> /10°)			



imballi	sacchi carta su plts, sacconi, sfuso in a.silo
<i>packing</i>	<i>paper bags on plts, big bags, bulk</i>

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante. L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'uso di questo prodotto e della sua rispondenza a normative in essere. *These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification. The user is solely responsible for the use of this product and its compliance with applicable regulations*