

sede amministrativa e commerciale:

I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14
 ph +39 0458301822 - fx +39 0458309657
 info@mineralimesco.it mineral@sis.it www.mineralimesco.it
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Reg. Imprese 88752
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

sede legale e stabilimento:

I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal


talcs & white fillers**Talc TPB**

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO ₂	60.0	%
		MgO	30.3	%
		Al ₂ O ₃	0.5	%
		Fe ₂ O ₃	0.3	%
		CaO	0.9	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	7.5	%
esente da impurezze asbestoidi (XRD)				
free of asbestos minerals				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.78	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.45	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	35	gr/100gr
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		8.7	

grado di bianco	<i>whiteness</i>	>90	Y
(Minolta CR410)			



imballi	sacchi carta su plts, sacconi, sfuso in a.silo
<i>packing</i>	<i>paper bags on plts, big bags, bulk</i>

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante. L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'uso di questo prodotto e della sua rispondenza a normative in essere. *These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification. The user is solely responsible for the use of this product and its compliance with applicable regulations*

Talc TPB rel 04.25

Azienda certificata ISO 9001:2015